




## Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, серия ВЕСТЕРН

СТО 72746455-3.5.8-2016

Гидроизоляционный материал для скатной кровли



### Описание продукции:

Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция ВЕСТЕРН – это штучный битумосодержащий кровельный двухслойный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолоконистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и склейкой двух листов разной формы. Запатентованная форма, которая не имеет аналогов в мире. Гарантийный срок службы – 55 лет.

### Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли ортогональный объемный, рельефный, эксклюзивный.

#### Вестерн



Каньон    Прерия    Ниагара    Клондайк

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Норма	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м <sup>2</sup>	не менее	110	ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумное	-
Потеря посыпки	г/образец	не более	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110 °С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Максимальная сила растяжения:				
по ширине черепицы	Н/5 см	не менее	600	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
по высоте черепицы			400	
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина, ±3,0	мм	-	1000	СТО 72746455-3.5.8-2016
Высота, ±3,0	мм	-	318	СТО 72746455-3.5.8-2016
Толщина слоя, ±0,2	мм	-	3,0	СТО 72746455-3.5.8-2016
Количество слоев	-	-	2	СТО 72746455-3.5.8-2016
Коэффициент перехлеста	-	-	3,61	-

### Производство работ:

Согласно СТО 72746455-4.7.3-2016 «Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

### Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса. Срок хранения 24 месяца.

### Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция ВЕСТЕРН	Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ
Упаковка	м <sup>2</sup>	1,5	5
Количество гонтов в упаковке	шт.	11	20
Ориентировочная масса упаковки	кг	26,4	27,5
Ориентировочная масса 1 м <sup>2</sup> покрытия	кг	17,6	5,5
Вес поддона (брутто)	кг	975	1125
Количество кв. метров кровли на поддоне	м <sup>2</sup>	54	200